

MS312-10001/2 フロントバンパーガーニッシュ

取付·取扱要領書

この度はフロントバンパーガーニッシュをお買い上げいただきありがとうございます。 本書には本商品の取付け・取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。 取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け・取扱いを実施してください。 なお、本書の取扱い上のご注意(ご使用になるお客様へ)は必ずお客様にお渡しください。

本商品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色		備考
MS312-10001	ブ ラック	(209)	C - HR '16 12~
MS312-10002	金属調シルバ-1	(KS1)	C-HR 16,12~


・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。http://www.trdparts.jp/

■ 構成部品

品 名	個数	備考
フロントバンパーガーニッシュ	1	
取付・取扱要領書(本書)	1	本書
PACクリーナー	1	No.300

確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図







取付け上のご注意(取付け作業者の方へ)

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

②の内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、 重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。

アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを 記載しています。

○ やってはいけないこと

●必ず行なっていただくこと

≙警告

- 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので 絶対に行わないでください。
- 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより 重大な事故や故障を招く恐れがあります。

①注意

- 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて 養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考にしてください。)

- 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA) または「(株)タクティー取扱いのシリコンオフ」を使用して確実な脱脂を行ってください。 指定以外のシリコンオフは使用しないでください。
- 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は 絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ♪ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。 温度が足らないと両面テープが剥がれます。
- 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。 圧着が足らないと両面テープが剥がれます。
- 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。 装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを 起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取付けが終わったら

- 即付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。




目次


I	•	衣紙、	週日	रिर्	伸	加加		বহ、	. 1T	事儿	以古) <u>II</u>		١.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1		
2		取付け	ナ・取	(扱し	ご	注意	(11	業	者	の	方	^	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2		
3		目次、	取付	けに	必	要な	Ι,	具	・俘	話	雙具	Į.	消	耗	品	,	取	付	構	成	义	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3		
4		取付け	ナ要領	į · ·	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 -	~ .	4
5		取付け	t後の	確認	, •	点検	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		

取付けに必要な工具・保護具・消耗品

マスキングテープ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(IPA)・清潔なウエス

取付構成図






取付要領

1.図2のようにフロントバンパーガーニッシュ の両面テープの離型紙を、左図に従い約3 0mm剥がし、マスキングテープ等で表側に 張付ける。 (左右各4箇所)


⚠注意:両面テープの離型紙をすべて剥が してしまうと、正しい取付位置に 取付けが出来なくなります。



2.図3のようにフロントバンパーガーニッシュ 取付部の汚れを取り除き、PACクリーナ ー で一方向にふいて脱脂する。

◎アドバイス:脱脂作業要領書(別紙)を参照 してください。

▼アドバイス:脱脂作業を行う際は、換気に 注意して、火気を近づけない よう注意してください。



3.図4のようにフロントバンパーガーニッシュ が車両に平行で左右中心に来るように位置出ししながら、 フロントバンパーに合わせる。フロントバンパーガーニッシュ とフロントバンパーにズレが無いか確 認し、両面テープの離型紙(左右各3箇所)を番号順に剥がしながら貼付け圧着する。

{49N(5kgf)以上}

△ 注意:両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部を ドライヤー等で約40 程度に暖めてください。

△ 注意:両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

△ 警告:両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの発生する恐れがありま

△注意:両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。

🦓 アドバイス: 両面テープの接着力は安定するまでに 3 ~ 5 時間程度必要です。製品の取付け後は、最短 3時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、かからないようにオープンタイム(静 止時間)をお取りください。

取付完了後の点検・注意事項

- 1. フロントバンパーガーニッシュが両面テープにて、車両に確実に取付けられているか点検する。 2. フロントバンパーガーニッシュ及び車両部品に傷を付けていないか点検する。 3. 製品全周に渡り、浮き、剥がれの無い事を確認する。